



ISOL 2G S.R.L.
Via nazionale 38
24060 Casazza (BG) Italia
P. IVA 03645060165
Tel. 035.811559

Füllflocken ISOL FLOCKS 90

Beschreibung :	Lose Steinwolle ohne Bindemittel. Dient zur Befüllung von Hohlräumen und als Stopfdämmung. Isolflocks 90 ist nicht brennbar, wasserabweisend, schall-und wärmedämmend. Geeignet auch für den Hochtemperaturbereich bis ca. 800°C (je nach Stopfdichte).
Anwendung :	Zum Verfüllen von Restspalten- PVC-Bogen-, PVC-Kappen-, Blechkappen, Maueröffnungen usw. Anwendungen im Anlagen- und Industriebau, Hohlräume, Schächte, Stopfdämmung, Öfen.
VKF-Zulassung :	VKF Technische Auskunft Nr. 30640
Anwendung :	RF1
Prüfbestimmung :	EN ISO 1182; EN ISO 1716

TECHNISCHE DATEN

Aussehen	Lose Steinwollflocken	Schmelzpunkt der Fasern	ca. +1000°C
Farbe	gelb-gräulich	Spezifische Wärmekapazität	Cp 1030 J/(kgK), EN ISO 10456
Geruchemission	geruchlos	Thermischer Widerstand Wärmeleitfähigkeit	λ W / M k 0,038
Raumgewicht (je nach Verarbeitung)	min. 90kg bis max. 130kg/m ³	Wasserlöslichkeit	in Wasser unlöslich
Volumenverhältnis	1m ³ = ca. 90kg	Spezifische Wärmekapazität	Cp 1030 J/(kgK), EN ISO 10456
Brandverhalten	europäische Klasse A1	Lagerung / Haltbarkeit	Original verpackt und trocken lagern

Lieferform :	Sackinhalt = 17kg/netto 1 Palette (110 x 110 cm) = 30 Säcke à 17kg = 510kg/netto
Lagern :	Luftdicht verschlossen, in trockener Umgebung lagern.