




Schlichter Look – brilliante Akustik

Brillianto A


OWAcoustic premium Brillianto A begeistert Gestalter durch seine Absorberleistung mit höchsten Ansprüchen an die Raumakustik. Schlicht und elegant im Look, perfekt in der Sprachverständlichkeit. Die Platten lassen sich mit Elementen aus dem OWAconstruct Programm einfach und schnell verlegen.



Brillianto A (20 mm)

Material	Mineralplatte, vlieskaschiert
Brandverhalten	A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1
Farbe	weiß
Dicke	20 mm nom.
Lichtreflexion	ca. 78 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
Schall-Längsdämmung*	$D_{n,tw}$ bis zu 28 dB, CAC bis zu 30 dB
Schallabsorption	$\alpha_w = 0,95$ NRC = 0,95
Feuchtigkeitsbeständigkeit	bis 95 % RH
Feuerwiderstand*	bis REI 60 (DIN 13501-2)

* abhängig von Abmessung, System, Rohdecke und sonstigen Zusatzmaßnahmen
Die genauen Produkteigenschaften können Sie unseren Datenblättern auf www.owa.de entnehmen.



Brillianto A (14 mm)

Material	Mineralplatte, vlieskaschiert
Brandverhalten	A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1
Farbe	weiß
Dicke	14 mm nom.
Lichtreflexion	ca. 78 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
Schall-Längsdämmung*	$D_{n,tw}$ bis zu 22 dB, CAC bis zu 23 dB
Schallabsorption	$\alpha_w = 0,90$ NRC = 0,90
Feuchtigkeitsbeständigkeit	bis 95 % RH
Feuerwiderstand*	bis REI 45 (DIN 13501-2)

* abhängig von Abmessung, System, Rohdecke und sonstigen Zusatzmaßnahmen
Die genauen Produkteigenschaften können Sie unseren Datenblättern auf www.owa.de entnehmen.



OWAcoustic premium

Mögliche Systemkombinationen

sichtbar							Bandraster	Weitspannträger
S 3	S 3 cliq	S 3 cliq erd-bebensicher	S 3a°	S 3a cliq°	S 15 cliq	S 15a cliq°	S 18d	Typ 8550

° nur mit Brillianto A 14 mm

Mögliche Abmessungen entnehmen Sie bitte der OWAlifetime collection Preisliste 9001.